

Żel do usuwania pozostałości epoksydowych

PCI Spezial-Reiniger Epoxi

z płytek ceramicznych

PCI[®]
Für Bau-Profis



Zakres stosowania

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Do posadzek i ścian.
- Do usuwania z płytek ceramicznych utwardzonych zacieków epoksydowych z zaprawy PCI Durapox[®] NT plus.
- Do zmywania okładzin bezpośrednio po aplikacji spoiny epoksydowej.

Właściwości produktu

- **Gotowy do użycia** – nie wymaga mieszania.
- **Konsystencja żelu** – nadaje się do stosowania na ścianach.
- **Łatwy w użyciu** – może być nakładany szczotką, pędzlem, szpachelką.
- **Rozcieńczalny wodą** – może być dodawany do wody przeznaczonej do zmywania płytek po spoinowaniu.

Dane techniczne

Baza materiałowa	rozpuszczalnikowy roztwór substancji powierzchniowo czynnych
Składniki	produkt 1-składnikowy
Gęstość*	ok. 1,01 kg/l
Konsystencja	żel
Kolor	bezbarwny
Trwałość składowania	12 miesięcy
Składowanie	w suchym miejscu, w temperaturze nieprzekraczającej stale +30 C
Opakowanie	kanister 5 l, Nr art. / kod EAN 1629/9
Zużycie	ok. 0,25 kg/m ²
Temperatura aplikacji i podłoża	+5 C do +30 C

* W temperaturze +23 C i przy wilgotności względnej powietrza 50%.

Sposób użycia od PCI Spezial-Reiniger Epoxi

Usuwanie starych zaschniętych pozostałości epoksydowych

1 Przy pomocy szczotki, pędzla lub szpachelki nanieść na okładzinę warstwę żelu PCI Spezial-Reiniger Epoxi o grubości ok. 1 - 2 mm.

2 Odczekać ok. 15 - 30 minut (w przypadku intensywnych i zastarzałych zabrudzeń nawet dłużej), aż pod działaniem pasty stwardniałe

zanieczyszczenia zmiękną i spęcznieją. Nie dopuścić przy tym do całkowitego wyschnięcia żelu.

3 Przy pomocy twardej gąbki lub szpachelki zebrać odspojone zabrudzenia.

4 Zmyć okładzinę czystą wodą.

Ułatwienie zmywania bezpośrednio po spoinowaniu zaprawą PCI Durapox® NT plus

1 Dodać do wody ok. 5% pasty PCI Spezial-Reiniger Epoxi. Częściej płukać gąbkę niż w przypadku zmywania samą wodą.

2 Dodać żel także do końcowego zmywania okładziny (nie wcześniej niż po 2 i nie później niż po 5 godzinach od spoinowania). Dokładnie zmyć okładzinę czystą wodą.

Zalecenia i uwagi

- Przed użyciem do usuwania utwardzonych resztek epoksydu zaleca się wykonanie prób, umożliwiających wybór optymalnej metody czyszczenia.
- W przypadku bardzo mocnych zabrudzeń, może okazać się celowym ich uprzednie zmiękczenie

strumieniem gorącego powietrza i następnie usunięcie mechaniczne, np. szpachelką malarską.

- PCI Spezial-Reiniger Epoxi może powodować uszkodzenie przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych.

W razie wątpliwości zaleca się wykonanie odpowiedniej próby.

- Nie spuszczać do kanalizacji produktu, ani jego roztworu wodnego.
- Naczynia i narzędzia użyte do pracy z produktem można bezpośrednio po użyciu umyć czystą wodą.

Wskazówki BHP

Zawiera niejonowe środki powierzchniowo czynne. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. W trakcie użycia i schnięcia zapewnić dobrą wentylację (grawitacyjną, ewentualnie

wymuszoną). W czasie pracy z produktem nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu, nie używać żadnych urządzeń elektrycznych i udaremnić gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. W razie kontaktu z

oczami lub skórą natychmiast dokładnie spłukać wodą.

Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

Utylizacja odpadów

Dokładnie opróżnione opakowania po produktach PCI oraz pozostałe, nie wykorzystane resztki produktów należy

usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Serwis dla projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego i dodatkowych informacji należy zwracać

się do regionalnych doradców techniczno-handlowych PCI.



Przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce:
Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice
Telefon: +48 12 372 80 35, +48 12 372 80 34
www.pci-polska.pl

W kartach technicznych podajemy ogólne wytyczne stosowania produktów. Rzeczywiste warunki aplikacji na budowach mogą odbiegać od informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Z tego względu Użytkownik jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia możliwości aplikacyjnych produktu w innych warunkach od podanych w karcie technicznej. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady technicznej.

Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych kartach technicznych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt.

Karta techniczna nr 607 wydanie: Marzec 2021.

Po wydaniu nowej karty technicznej dotychczasowa traci ważność.

Najnowsze wydanie aktualnej karty technicznej znajduje się na stronie internetowej www.pci-polska.pl