



# ASO<sup>®</sup>-Systemvlies-02

Nr art. 205021

### Właściwości:

- włóknina polipropylenowa o wysokiej odporności na rozrywanie
- odporność na wszystkie występujące w gruncie substancje szkodliwe
- specjalna struktura fizeliny gwarantuje trwałe połączenie z warstwą uszczelniającą
- wspomaga wysychanie

### Zastosowania:

Fizelinę ASO-Systemvlies-02 nakłada się na izolację wykonane przy użyciu produktów COMBIDIC-1K, COMBIFLEX-AB2, COMBIFLEX-C2. Chroni ona powłoki izolacyjne przed uszkodzeniem spowodowanym przesuwanymi albo zapadającymi się płytami ochronnymi i drenażowymi, oraz przed działaniem silnego promieniowania słonecznego.

### Dane techniczne:

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Baza:                                  | 100% polipropylenu,<br>hydrofobowa |
| Barwa:                                 | naturalnie biała                   |
| Szerokość:                             | 100 cm                             |
| Masa:                                  | 70 g/m <sup>2</sup>                |
| Siła zrywająca wg DIN 53 857           |                                    |
| - podłużna                             | 147 N/5 cm                         |
| - poprzeczna                           | 105 N/5 cm                         |
| Wydłużenie przy zerwaniu wg DIN 53 857 |                                    |
| - podłużne                             | 144 %                              |
| - poprzeczne                           | 144 %                              |
| Długość rolki:                         | 25 m, 100 m                        |

### Aplikacja:

Fizelinę ASO-Systemvlies-02 należy przyciąć na odpowiednią długość. Przykrój układa się we właściwym położeniu na płaskiej, jeszcze świeżej powłoce i dociska gładką pacą lub podobnym narzędziem, tak aby nie pozostały fałdy i pęcherze powietrza. Poszczególne pasy fizeliny powinny być układane na styk. Elementy zabezpieczające i płyty ochronno-drenażowe przykleja się na fizelinie ASO-Systemvlies-02 przy użyciu produktów COMBIDIC-1K lub COMBIFLEX-AB2.

### Wskazówki:

- Wytrzymałość na rozrywanie zmniejsza się po długim przechowywaniu na otwartej przestrzeni.
- Fizelina ASO-Systemvlies-02 wchodzi w skład systemu COMBIDIC-1K, COMBIFLEX-AB2, COMBIFLEX-C2 przy wykonywaniu uszczelnień według DIN 18 195.
- Fizelina ASO-Systemvlies-02 nie może być przyklejana ani poddawana obróbce przy użyciu wyrobów zawierających rozpuszczalniki.

Należy przestrzegać obowiązującej Karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego WE!

### GISCODE: ZP1