



## KÖSTER KD 2 Blitzpulver

### Proszek szybkowiązący KÖSTER Blitzpulver – w ciągu kilku sekund uszczelnia miejsce przecieku.

#### Właściwości

Wysokoreaktywny, błyskawicznie wiążący proszek, uszczelnia miejsce przecieku w ciągu kilku sekund.

#### Dane techniczne

Czas wiązania (przy uszczelnianiu przecieków) ok. 20 sek.

#### Zastosowanie

Proszek szybkowiązący KÖSTER Blitzpulver stosowany jest do uszczelniania przecieków w piwnicach, szybach windowych, itp. przeciw wodzie przesiąkającej i pod ciśnieniem, od strony negatywnej i pozytywnej. Proszek KÖSTER Blitzpulver nadaje się też do zamykania rys przed wykonaniem iniekcji żywicami poliuretanowymi KÖSTER.

#### Podłoże

Podłoże musi być nośne (minimalna wytrzymałość na odrywanie 1,5 N/mm<sup>2</sup>), wolne od zaolejeń i luźnych części. Jastrychy należy usunąć, aż do nośnych elementów budowli (mur, beton). Jeżeli jest to możliwe – wyskrobać fugi w murze na głębokość ok. 2 cm. Suche powierzchnie dobrze zmoczyć przed rozpoczęciem robót. Ubytki i otwarte fugi wypełnić zaprawą KÖSTER Sperrmortel lub KÖSTER Wasserstop. Na beton komórkowy, bloczki z betonu lekkiego lub komórkowego (np. Poroton) przed zastosowaniem systemu uszczelniania KÖSTER nałożyć nośny tynk z KÖSTER Sperrmortel. Nie stosować proszku Blitzpulver na następujące podłoża: mury z lekkich materiałów, pustaków (np. Poroton), beton komórkowy, powłoki malarskie i pokrycia, materiały zawierające gips.

#### Sposób wykonania

Uszczelnienie miejsca przecieku:

Proszek Blitzpulver mocno przycisnąć w miejscu przecieku i przytrzymać, aż do powstrzymania przecieku.

#### Uszczelnienie powierzchniowe:

Po usunięciu przecieku należy wykonać uszczelnienie powierzchniowe. Mikrozaprawę uszczelniającą KÖSTER NB 1 rozrobić z wodą, aż do uzyskania plastycznej, jednorodnej masy dającej się nakładać pędzlem. Mikrozaprawę nanieść na podłoże za pomocą pędzla lub szczotki. Następnie suchy proszek KÖSTER Blitzpulver wcierać mocno dłonią w jeszcze świeżą, moką mikrozaprawę uszczelniającą, aż powierzchnia materiału będzie sucha. Bez zachowywania przerwy nanieść na powierzchnię płyn KÖSTER Harte Flüssig lub Polysil® TG 500. Następnie natychmiast i jeszcze raz po ok. 30 min. powtórzyć krok pierwszy tj. nanieść mikrozaprawę uszczelniającą KÖSTER NB 1. Maksymalna łączna grubość warstwy mikrozaprawy nie może przekraczać 4 mm.

#### Wykańczanie powierzchni ścian:

Najwcześniej po 24 godz. nanieść obrzutkę KÖSTER Sanierputz Spritzbewurf (kryjąc równomiernie ok. 50% powierzchni). Po kolejnych 24 godz. można nakładać tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputz.

#### Zużycie

ok. 1 - 2 kg/m<sup>2</sup>;

#### Czyszczenie narzędzi

Narzędzia natychmiast po użyciu czyścić wodą.

#### Opakowania

W 512 006 wiadro 7,5 kg  
W 512 015 15 kg bucket

#### Przechowywanie

Materiał przechowywać w suchych pomieszczeniach, chronić przed mrozem. Okres składowania min. 12 miesięcy.

#### Środki ostrożności

Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne. Przed użyciem produktu należy koniecznie zapoznać się z kartą charakterystyki produktu, instrukcją techniczną oraz należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

#### Związane instrukcje techniczne

KÖSTER KB-FIX 5	Art. nr C 515 015
KÖSTER Fugenspachtel FS-V	Art. nr J 231
KÖSTER KB-Flex 200 Pasta uszczelniająca	Art. nr J 250
KÖSTER Sanierputz 1 szary	Art. nr M 661 025
KÖSTER Sanierputz 2 biały	Art. nr M 662 025
KÖSTER Sanierputz 2 lekki	Art. nr M 664 025
KÖSTER KD 1 Mikrozaprawa uszczelniająca	Art. nr W 211
KD pakiet systemu Kellerdicht	Art. nr W 219
KÖSTER KD 3 Płyn utwardzający	Art. nr W 313
KÖSTER Sperrmortel	Art. nr W 530 025
KÖSTER Wasserstop	Art. nr W 540 015
KÖSTER SB Haftemulsion Konzentrat	Art. nr W 710

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej [www.koester.pl](http://www.koester.pl). Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.