KÖSTER
Hydroizolacje

M - Renowacja piwnic i osuszanie zawilgoconych ścian

KÖSTER Feinputz

Instrukcja techniczna M 655 025

Data: 2023-10-09

Biały tynk drobnoziarnisty do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Właściwości
Biały, drobnoziarnisty tynk mineralny do stosowania na podłożach mineralnych i tynkach renowacyjnych w warstwie o grubości od 2 do 5 mm.
KÖSTER Feinputz jest paroprzepuszczalny, hydrofobowy, odporny na mróz i warunki atmosferyczne. Powierzchnia tynku ma drobną fakturę, jest zamknięta i nadaje się jako podłoże pod malowanie i tapetowanie.

Dane techniczne

Kolor	biały
Możliwość filcowania	po ok. 60 min (w zależności od temperatury)
Kolejne warstwy (+ 20 °C)	Schnięcie: 1 dzień na 1 mm grubości
Klasa wytrzymałości na ściskanie (28 dni)	CS III
Gęstość zaprawy	ok. 1,9 kg / l
Czas na wykorzystanie (+ 20 °C)	ok. 1 godz.
max. grubość warstwy (jako tynk)	5 mm
Max. ziarno kruszywa	0,7 mm

Zastosowanie
KÖSTER Feinputz przeznaczony jest do tynkowania i szpachlowania podłoży mineralnych, tynków renowacyjnych KÖSTER Sanierputz, tynków podkładowych, wewnątrz i na zewnątrz. Nadaje się do stosowania na elewacjach, cokołach i na ścianach wewnętrznych.
W obszarach narażonych na zarysowanie w tynku nalezy zatopić tkaninę zbrojącą KÖSTER Armierungsgewebe.

Podłoże
KÖSTER Feinputz nadaje się do stosowania na następujących podłożach: tynki renowacyjne KÖSTER Sanierputze, KÖSTER Hydrosilikatplatten, szlam uszczelniający KÖSTER NB1, system uszczelnień KÖSTER Kellerdicht, ściany murowane, beton oraz inne podłoża mineralne.
Podłoże musi być mocne, czyste, bez śladów olejów i tłuszczy, bez mleczka cementowego, oleju szalunkowego i innych substancji obniżających przyczepność. Podłoża silnie chłonne oraz zasolone należy zagruntować przy użyciu preparatu KÖSTER Polysil TG 500. Ubytki w podłożu oraz nierówności należy wyrównać przy użyciu tynku renowacyjnego KÖSTER Sanierputz a następnie nałożyć tynk KÖSTER Feinputz do 3 dni lub po 28 dniach od wyrównania podłoża.

Sposób wykonania
25 kg tynku KÖSTER Feinputz należy wymieszać z 6,0 do 7,0 l wody. Najpierw należy wlać do pojemnika ok. 4,5 do 5,0 l wody, tynk dodawać porcjami i mieszać przy użyciu wolnoobrotowego mieszadła. W razie potrzeby dodać pozostałą ilość wody dla uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej. Materiał należy mieszać aż do uzyskania jednolitej konsystencji, bez grudek. Czas mieszania wynosi 3 minuty.
Materiał nalezy nakładać przy użyciu szpachli lub packi metalowej z zębami 6/8 mm, maksymalna grubość warstwy - do 5 mm. Po ok 60 min należy tynk zacierać np. packą z filcem.
Do malowania tynku nadają się farby o wysokiej paroprzepuszczalności.

Pielęgnacja
Tynk po nałożeniu należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem. Nie należy malować tynku farbami silikatowymi o wysokiej zawartości szkła wodnego.

Zużycie
1.4 kg / m^2; na 1 mm grubości
Grubość warstwy: od 2 do 5 mm

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia czyścić wodą natychmiast po użyciu.

Opakowania

M 655 025	worek 25 kg

Przechowywanie
Okres składowania 12 miesięcy w suchym magazynie, w oryginalnych opakowaniach.

Środki ostrożności
Nosić rękawice oraz okulary ochronne.
Przed użyciem produktu należy koniecznie zapoznać się z kartą charakterystyki produktu oraz należy stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Związane instrukcje techniczne

KÖSTER Polysil TG 500	Art. nr M 111
KÖSTER Sanierputz szary	Art. nr M 661 025
KÖSTER Sanierputz biały	Art. nr M 662 025
KÖSTER Sanierputz 2 lekki	Art. nr M 664 020
KÖSTER Sanierputz szary/lekki	Art. nr M 666 020
KÖSTER Hydrosilikatplatte	Art. nr M 670
KÖSTER Armierungsgewebe	Art. nr W 411
KÖSTER Sperrmortel	Art. nr W 530 025

Powyższe wskazówki opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań. Nie niosą za sobą odpowiedzialności prawnej i nie zwalniają wykonawcy od odpowiedzialności za wykonaną pracę oraz konieczności dostosowania się do warunków występujących na budowie. Wszelkie podane parametry techniczne są wartościami średnimi, które zostały osiągnięte w czasie badań i testów laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów w miejscu wbudowania materiału mogą nie być identyczne w związku z okolicznościami na które producent wyrobu nie ma wpływu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać odpowiednich norm i ogólnie przyjętych reguł sztuki budowlanej, a także uwzględniać warunki panujące na budowie. Gwarancja producenta dotyczy jedynie jakości produktów a nie uzyskanych w praktyce efektów, gdyż warunki wykonywania robót nie podlegają kontroli producenta. Wszystkie zamówienia są realizowane zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży KOESTER POLSKA, które dostępne są na stronie internetowej www.koester.pl. Z dniem ukazania się niniejszej instrukcji technicznej wszystkie wcześniejsze jej wydania są nieważne.

KOESTER POLSKA Sp. z o.o. • 31-670 Kraków • ul. Powstańców 127/14 • tel 12 411 49 94 • fax 12 413 09 63 • e-mail: info@koester.pl • www.koester.pl