



Sanierputz Weiss

TYNK RENOWACYJNY BIAŁY

KARTA TECHNICZNA WP32

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Wodoodporny
- Oddychający
- Odporny na mróz i sól drogową
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej

OPIS PRODUKTU

Sanierputz Weiss jest tynkiem renowacyjnym o wysokiej przepuszczalności pary wodnej oraz zdolności do kumulowania soli. Jest odporny na mróz i sól drogową. Ze względu na swoje właściwości regulujące wilgoć zapobiega tworzeniu się wilgoci kondensacyjnej, a na dalszym etapie pleśni i grzybów na powierzchni. Chroni przed stratami ciepła.

ZASTOSOWANIE

Do napraw, renowacji i zabezpieczenia wilgotnego muru. Możliwość malowania na dowolne kolory zniszczonych przez mróz i sole powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.

DANE TECHNICZNE

Baza	biały cement, kruszywo oraz dodatki
Kolor	biały
Uziarnienie	do 2 mm
Ilość wody	3,5 l/25 kg
Czas pracy	około 30 minut (przy 20°C)
Obciążalność	po 24 godzinach



RODZAJE POWIERZCHNI

Podłoża mineralne niezawierające gipsu.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być chłonne i wolne od gipsu i warstw antyadhezyjnych (bitumy, smary, tłuszcze, oleje, pył, kurz i farby). Warstwy luźnego tynku należy ostrożnie usunąć na co najmniej 80 cm ponad strefę wilgotną lub zasoloną. Aby zapobiec dalszemu wytrącaniu się soli z muru należy podjąć odpowiednie działania.

W zależności od umiejscowienia prac, np. w piwnicy, wykonujemy uszczelnienie pionowe lub nad posadzką uszczelnienie poziome wraz z materiałami towarzyszącymi. W przypadku wody pod ciśnieniem od strony negatywnej, należy wcześniej przygotować uszczelnienie powierzchni przy pomocy zaprawy K11 Flex Schlaemme Grau lub systemu Aquastopp. Na 24 godziny przed nałożeniem tynku Sanierputz Weiss należy zastosować na powierzchni ściany mostek szczerw Spritzbewurf WTA. Obrzutka ma charakter chropowaty i należy pokryć nią około 70% powierzchni ściany.

SPOSÓB UŻYCIA

Do odmierzonej ilości wody (3,5 l) wsypać zawartość worka (25 kg) Sanierputz Weiss. Dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego lub mieszalnika do zapraw do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Po odczekaniu około 3 minut, ponownie krótko wymieszać. Bardzo chłonne podłoża należy wstępnie zwilżyć. Przygotowany tynk można nakładać w jednym cyklu roboczym na grubość od 20 do 25 mm (ręcznie lub maszynowo). Zalecane jest stosowanie produktu zgodnie z wytycznymi WTA. Nadmiar materiału należy usunąć przy pomocy łaty lub szyny wyrównawczej. Należy jednocześnie kontrolować, czy powłoka nakładana jest równomiernie na grubość co najmniej 20 mm. Następnie tynk należy zatrzeć.

NARZĘDZIA

Kielna, paca, łaty, szyny wyrównawcze, mieszadła, agregat tynkarski.

ZUŻYCIE

Zużycie wynosi 24 kg/m² (przy warstwie o grubości około 20 mm)

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu do czyszczenia stosować czystą wodę. W przypadku już związanej zaprawy należy usunąć mechanicznie.

CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia zależy od rodzaju podłoża oraz warunków temperaturowo-wilgotnościowych w pomieszczeniu. Dalsze prace można prowadzić już po 24 godzinach.

UWAGI

Świeży tynk ulega szybkiej utracie wody w szczególności na zewnątrz budynków, pod wpływem światła słonecznego, przeciągów, silnego wiatru. Dlatego należy chronić tynk przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem.

Farbę paroprzepuszczalną należy nakładać najwcześniej po 24 godzinach od nałożenia tynku.

Należy zapoznać się z danymi zawartymi na etykiecie i w karcie bezpieczeństwa produktu.

OKRES TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

ART. NR	OPAKOWANIA
30822263	worek 25 kg

ATESTY

GISCODE

ZP 1

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

- Aquastopp
- K11 Flex Schlaemme Grau
- Spritzbewurf WTA

POMOC TECHNICZNA

+48 61 896 17 40



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułacjach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.