

BauderTEC KSO SN

Karta produktu

Typ zastosowania:		Elastomerobitumiczna samoprzylepna papa wierzchniego krycia z zakładem zgrzewanym
Powierzchnia	górna:	łupek naturalny
	dolna:	folia ściągana, masa samoprzylepna + zakład zgrzewany
Wkładka nośna	rodzaj:	siatka szklana i welon szklany
Numer artykułu		1618 2000
Typ zastosowania wg DIN V 20000-201:		DO/E1 PYE KTG KSP 4

Właściwość	Metoda badania	Wymiar	Wymóg
Długość	EN 1848-1	m	5
Szerokość	EN 1848-1	m	1
Grubość	EN 1849-1	mm	4,0
Giętkość w niskiej temperaturze	EN 1109	°C	≤ -30
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	EN 1110	°C	≥ +100
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: maksymalna siła rozciągająca	EN 12311-1	N / 50 mm	wzdłuż: ≥ 1000 w poprzek: ≥ 1000
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie	EN 12311-1	%	wzdłuż: ≥ 2 w poprzek: ≥ 2
Prostoliniowość	EN 1848-1	mm / 10m	≤ 20
Wodoszczelność dla typu A i T	EN 1928 met. B	-	spełnienie wymagań
Reakcja na ogień	EN ISO11925-2	-	klasa E wg EN 13501-1
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	DIN V ENV 1187	-	spełnia*
Wady widoczne	EN 1850-1	-	brak wad widocznych
Wytrzymałość złączy na oddzieranie	EN 12316-1	N / 50 mm	NPD
Wytrzymałość złączy na ścinanie	EN 12317-1	N / 50 mm	NPD
Odporność na uderzenie	EN 12691	mm	NPD
Odporność na obciążenia statyczne	EN 12730	kg	NPD
Stabilność wymiarów	EN 1107-1	%	NPD
Sztuczne starzenie EN 1296	EN 1109	°C	NPD
	EN 1110	°C	

NPD = właściwość użytkowa nie jest określana

*przebadano w systemie



Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej 1724
 Numer certyfikatu WPK: 021101
 (06)
EN 13707