

BauderBIT HBU

Karta produktu

Typ zastosowania	bitumiczna masa klejąca do montażu pap uszczelniających układanych metodą klejenia za pomocą gorącego bitumu
Numer artykułu	7992 2000

Forma dostawy	25 kg w bloku foliowym
Specyficzna waga	około 1000 kg/m ³
Temperatura montażu	około 180 °C
Skład podstawowy	bitum
Penetracja za pomocą igły wg EN 1426	5-15
Punkt rozmiękania wg EN 1427	≥ 85 °C
Klasa budowlana wg EN 13501-1	E

Gorący bitum do klejenia elementów uszczelnienia dachu, także w systemie BauderKOMPAKT. Błoczek bitumu należy rozpuścić poprzez podgrzanie w odpowiednim pojemniku na gorący bitum, a następnie np. rozlewać za pomocą odpowiedniej konewki na suchym i zagruntowanym podłożu betonowym, po czym rozwinąć papę uszczelniającą lub rozłożyć płyty BauderPIR KOMPAKT. Podczas podgrzewania masy bitumicznej należy bezwzględnie zapewnić, aby nie została przekroczona temperatura montażu!

Transportować w suchym i chłodnym miejscu (wskazówki dotyczące składowania/transportu):

Masa bitumiczna BauderBIT HBU z uwagi na punkt rozmiękania musi być składowana i transportowana w miejscu chronionym przed promieniowaniem UV i wysoką temperaturą. Przechowywanie na zewnątrz lub na słońcu jest tak samo niemożliwe, jak pozostawienie materiału w zamkniętej ciężarówce przez dłuższy czas (kilka dni). Nieprzestrzeżenie może spowodować, że bloki staną się miękkie lub płynne.

Masę bitumiczną należy również przechowywać w stanie suchym i chronić przed wilgocią. Zaniechanie tego może spowodować zawilgocenie bloków i tworzenie się piany podczas podgrzewania.