

Środek antyadhezyjny

Właściwości i zastosowanie:

BOTAMENT® TF 02 jest uniwersalnym środkiem antyadhezyjnym, zarówno do szalunków z materiałów nasiąkliwych jak i nienasiąkliwych, takich jak drewno, stal, tworzywa sztuczne, oraz innych systemów szalunkowych.

Materiał gwarantuje optymalne oddzielenie szalunku od stwardniałego betonu, przez co pozwala uzyskać lepszy wygląd powierzchni betonowej, szczególnie betonu licowego.

BOTAMENT® TF 02 jest gotowym do użycia środkiem antyadhezyjnym.

BOTAMENT® TF 02 chroni szalunki i zwiększa częstotliwość ich zastosowania.

Materiał nie utrudnia wiązania, ani też twardnienia mieszanki betonowej, natomiast na powierzchni stwardniałego betonu można prowadzić dalsze prace (tynkowanie, izolowanie, tapetowanie, kosmetykę betonu).

Przygotowanie podłoża:

Szalunki, które mają być wykorzystane muszą być czyste, suche i nośne. Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, takie jak np. rdza lub też resztki betonu.

Obróbka:

BOTAMENT® TF 02 jest dostarczany jako gotowy produkt i nie może być rozcieńczany z wodą. Materiał jest płynny, dzięki czemu można go nanosić równomierną cienką warstwą. Szczególnie korzystne i ekonomiczne jest nanoszenie materiału urządzeniem natryskowym. Natryskuje się go wówczas na oczyszczone i suche powierzchnie szalunków. Można używać również do tego celu gąbki, szczotki lub pędzla wałkowca.

Nie należy nanosić nadmiernych ilości BOTAMENT® TF 02, szczególnie wtedy, gdy na powierzchni betonu ma być wykonana powłoka malarską lub nanoszona kosmetyczną masą szpachlową do betonu. Dlatego też w przypadku szalunków z materiałów nienasiąkliwych BOTAMENT® TF 02 należy nanosić przy użyciu gąbki lub szmatki.

Ponieważ środek antyadhezyjny ulega rozkładowi biologicznemu, jest przez to również wrażliwy na wpływ warunków atmosferycznych. W przypadku dłuższych przestoi deskowanie należy w razie potrzeby ponownie pokryć BOTAMENT® TF 02.

BOTAMENT® TF 02

- optymalne działanie antyadhezyjne
- gotowy do użycia
- natychmiast wnika w podłoże
- uniwersalny w zastosowaniu
- zapobiega rdzewieniu szalunków stalowych
- biodegradowalny

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE □□□□

BOTAMENT®

TF 02

Środek antyadhezyjny

Baza materiałowa:

olej mineralny z dodatkami

Gęstość:

ok. 0,85 kg/l

Temperatura zapłonu:

> 140 °C

Rozpuszczalniki:

nie zawiera

Temperatura obróbki:

od -5 °C do +30 °C

Barwa:

ciemnożółty

Stan skupienia:

płynny

Wskazówki:

Narzędzia oraz ręce można czyścić rozpuszczalnikiem.

Należy przestrzegać wytycznych zawartych w kartach technicznych produktów, które stosowane są w połączeniu z BOTAMENT® TF 02.

Kartę bezpieczeństwa otrzymają Państwo na życzenie.

Produkt należy stosować wyłącznie z dodatkami wymienionymi w karcie technicznej.

W celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych, przed zastosowaniem zalecamy wykonanie próby w specyficznych warunkach budowy.

Zużycie:

ok. 10-15 ml/m²
do szalunków nienasiąkliwych

ok. 15-30 ml/m²
do szalunków nasiąkliwych

Opakowanie:

10 l - kanister z tworzywa sztucznego
30 l - kanister z tworzywa sztucznego
200 l - beczka z tworzywa sztucznego

Przechowywanie:

w chłodnym miejscu

Termin przechowywania w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi 12 miesięcy.