


Karta produktu

BauderTEC KSA

Folia

Opis produktu	Samoprzylepna elastomerobitumiczna papa		
Obszar zastosowania	Papa podkładowa w wielowarstwowych systemach dachów płaskich. Możliwość klejenia do odpowiednio przygotowanego betonu lub do blachy trapezowej, jak również do licznych rodzajów termoizolacji.		
Powierzchnia	górna:	Folia	
	dolna:	Folia ściągana (pod nią masa samoprzylepna do klejenia na zimno)	
Wkładka nośna - rodzaj i gramatura	Siatka szklana z włókniną szklaną		
Numer artykułu	1599 0000		

Właściwość	Metoda badania	Wymiar	Wymóg
Długość	EN 1848-1	m	10
Szerokość	EN 1848-1	m	1
Grubość	EN 1849-1	mm	≥ 3
Giętkość w niskiej temperaturze – górna	EN 1109	°C	≤ -25
Giętkość w niskiej temperaturze – dolna	EN 1109	°C	≤ -30
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - górna	EN 1110	°C	≥ 100
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - dolna	EN 1110	°C	≥ 100
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła zrywająca – wzdłuż	EN 12311-1	N/5cm	≥ 1000
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła zrywająca – w poprzek	EN 12311-1	N/5cm	≥ 1000
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie – wzdłuż	EN 12311-1	%	≥ 2
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie – w poprzek	EN 12311-1	%	≥ 2
Prostoliniowość	EN 1848-1	mm/10m	<20
Wodoszczelność	EN 1928	-	spełnienie wymagań
Reakcja na ogień	EN 13501-1	-	E



Nr identyfikacyjny jednostki cert.: GPB, 1724, MPA Stuttgart, 0672
EN 13707, EN 14967

Karta produktu

BauderTEC KSA

Folia

Właściwość	Metoda badania	Wymiar	Wymóg
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego ^{a)}	CEN/TS 1187	-	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t1 45°), B _{ROOF} (t2)
Wady widoczne	EN 1850-1	-	brak wad widocznych
Wytrzymałość złączy na oddzieranie	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Wytrzymałość złączy na ścinanie	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Odporność na uderzenie	EN 12691	mm	NPD
Odporność na obciążenie statyczne	EN 12730	kg	NPD
Stabilność wymiarów	EN 1107-1	%	NPD
Trwałość	EN 1109	°C	NPD

a) w przebadanych układach warstw

Usuwanie odpadów

Odpady bitumiczne mogą być składowane razem z odpadami komunalnymi (Europejski Katalog Odpadów EWC numer 170302 „Wyroby asfaltowe pozbawione smoły”).

Składowanie/Transport

Rolki papy należy składować i transportować pionowo oraz chronić przed promieniowaniem UV, działaniem wilgoci i nadmiernie wysokich temperatur.

Inne dokumenty

Aktualne dokumenty takie jak broszury, instrukcje montażu itp. znajdują Państwo w internecie pod adresem www.bauder.pl



Nr identyfikacyjny jednostki cert.: GPB, 1724, MPA Stuttgart, 0672
EN 13707, EN 14967