

STYROBIT K

Edycja 03/2015



Przeznaczenie:

Lepik asfaltowy na zimno do przyklejania płyt styropianowych.

Zakres stosowania:

STYROBIT K jest przeznaczony do:

- przyklejania płyt styropianowych oraz warstwowych (styropian jedno lub dwustronnie laminowany papą) do podłoża mineralnych i bitumicznych,
- przyklejania pap asfaltowych do podłoża mineralnych (beton, cegła, siporex) i bitumicznych (papa, powłoki bezspoinowe),
- uzupełniania ubytków i pęknięć,
- wykonywania powłok wodoszczelnych, uszczelnień.

Sposób stosowania:

Podłoże należy osuszyć, oczyścić oraz wyrównać większe nierówności, zagruntować asfaltowym roztworem gruntującym np. Bitumex R. Przed właściwym klejeniem należy sprawdzić czy zagruntowana powierzchnia jest wyschnięta. Klej nanosić na podłoże. Nakładać pacą zębatą równoległymi (wzdłuż całej płyty) pasami o grubości 2-4 mm i szerokości ok. 50-100 mm, w odstępach 50-150 mm. Dopuszcza się nanoszenie lepiku plackami o grubości do 5 mm i średnicy ok. 50-70 mm, w odstępach ok. 100-150 mm. Po odparowaniu rozpuszczalnika z kleju przyłożyć płyty styropianowe do podłoża i docisnąć. Prace prowadzić w temperaturze min. +5°C (optymalnie: +20°C). Przy stosowaniu w temperaturach poniżej +10°C, zaleca się wstawić opakowanie z produktem do ciepłego pomieszczenia na ok. 24 godz. przed rozpoczęciem robót. W optymalnych warunkach czas schnięcia wynosi 24 godziny. Nie przyklejać pap do podłoża styropianowych narażonych na bezpośrednie operowanie słońca.

Magazynowanie:

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pozycji pionowej, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia.



Wydajność:

- od 0,7 do 1,5 kg/m² w zależności od rodzaju i stanu (równości) podłoża.

Informacje praktyczne:

- opakowanie metalowe 20 kg,
- okres trwałości: 24 miesiące od daty produkcji,
- produkt gotowy do aplikacji, nie rozcieńczać, nie podgrzewać,
- używać na zewnątrz pomieszczeń i budowli oraz w miejscach dobrze wentylowanych.
- narzędzia zabrudzone podczas wykonywania prac można czyścić rozpuszczalnikami benzynowymi.

Dokumenty odniesienia:

PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004.



20 kg



0,7-1,5 kg/m²



24 miesiące

ICOPAL S.A.
ul. Łaska 169/197
98-220 Zduńska Wola
www.icopal.pl
www.gwarancje.icopal.pl

Dział Handlowy w Zduńskiej Woli
tel.: +48 43 823 41 11
fax: +48 43 823 40 25
zamówienia fax: +48 43 823 73 50
marketing.pl@icopal.com

