



ASOL-FE

Nr art. 2 02840

Bitumiczna powłoka ochronna- ekologiczna emulsja bitumiczna

Właściwości:

ASOL-FE jest gotową do użycia, nie zawierającą rozpuszczalników, polichlorków fenoli i dwufenyli emulsją bitumiczną, która po stwardnieniu tworzy wodoszczelną warstwę uszczelniającą.

Można stosować wewnątrz i na zewnątrz.

ASOL-FE nanosić można pędzlem lub pistoletem na suche lub wilgotne podłoża.

Zastosowanie:

ASOL-FE stosuje się jako powłokę chroniącą przed działaniem substancji agresywnych znajdujących się w gruncie, na takie podłoża jak beton, tynk, mur ceglany oraz do uszczelniania piwnic, ścian, fundamentów, wykopów itp., oraz jako warstwę gruntującą pod COMBIDIC 1K, COMBIDIC-2K, KSK-Abdichtungsbahn lub folie polimerowo-bitumiczne.

Dane techniczne:

Baza:	bitumy destylowane
Barwa:	brązowo-czarna
Ciężar właściwy:	1,01 g/cm ³
Wiązanie:	przez wyschnięcie
Gruntownie:	nie wymagane
Zużycie:	200 - 250 ml/m ² na warstwę (wymagane min. 2 warstwy)
Temp. obróbki:	+ 5°C do + 30°C
Czyszczenie:	Narzędzia po użyciu natychmiast umyć wodą, po zaschnięciu AQUAFIN-Reiniger

Magazynowanie: zabezpieczony przed mrozem 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, po otwarciu niezwłocznie zużyć.

Opakowania: 5, 14, 28 l.

Podłoże:

Podłoże powinno być suche, nośne, równe, czyste wolne od olei i tłuszczu i materiałów zmniejszających przyczepność. Podłoża zawierające mleczko cementowe i luźne elementy oczyścić mechanicznie. Gniazda żwirowe oraz ubytki powyżej 2 cm należy wypełnić zaprawą ASOCRET-M30 lub zaprawą cementową klasy min. P III z dodatkiem ASOPLAST-MZ.

Obróbka:

ASOL-FE należy nanosić przy pomocy pędzla, wałka lub odpowiedniego urządzenia natryskowego (min. w 2 przejściach).

Aby umożliwić szybkie wyschnięcie powłoki, kolejną warstwę należy nakładać dopiero po wyschnięciu poprzedniej. Świeżo naniesione powłoki należy chronić przed mrozem.

Powłoka gruntująca pod COMBIDIC 1K,

COMBIDIC-2K :

ASOL-FE rozrobić z wodą 1:5. Materiał nakłada się wałkiem, pędzlem, szczotką dekarską lub odpowiednim urządzeniem natryskowym na przygotowane podłoże. Aplikacja COMBIDIC 1K, COMBIDIC-2K może nastąpić po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej.

Powłoka gruntująca pod KSK-Abdichtungsbahn lub

ASOL-FE

folie polimerowo-bitumiczne:

W zależności od chłonności podłoża ASOL-FE może być rozcieńczony czystą wodą w max. proporcjach 1:1.

Wymieszany materiał nakłada się wałkiem, pędzlem, szczotką dekarską lub odpowiednim urządzeniem natryskowym na przygotowane podłoże. Aplikacja KSK-Abdichtungsbahn lub folie polimerowo-bitumiczne może nastąpić po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej.

Wskazówki:

- Nie obrabiać w czasie lub przed zapowiadającym deszczem oraz przy temperaturze powietrza lub podłoża poniżej + 5°C
- Powierzchnie nie podlegające obróbce należy zabezpieczyć przed działaniem ASOL-FE.

Należy przestrzegać obowiązującej Karty charakterystyki WE!

GISCODE: BBP10