Karta produktu
BauderPRO F
Łupek zielono-biały

Opis produktu	Papa elastomerobitumiczna w rozszerzonym formacie z powiększonymi zakładami do mocowania mechanicznego oraz wysokowartościową wkładką nośną, specjalnie do montażu jednowarstwowego	
Obszar zastosowania	Jednowarstwowa papa wierzchniego krycia w systemach dachów płaskich, zastosowanie przy minimalnym nachyleniu połaci dachowej od 2%. Papa jest układana luzem i mocowana mechanicznie. Zakłady mogą być zgrzewane palnikiem lub także gorącym powietrzem.	
Powierzchnia	górna:	Łupek zielono-biały
	dolna:	Folia termotopliwa
Wkładka nośna - rodzaj i gramatura	Specjalna wkładka poliestrowa dla pap jednowarstwowych	
Numer artykułu	1733 0000	



Właściwość	Metoda badania	Wymiar	Wymóg
Długość	EN 1848-1	m	5
Szerokość	EN 1848-1	m	1,1
Grubość	EN 1849-1	mm	≥ 5,2
Giętkość w niskiej temperaturze – górna	EN 1109	°C	≤-36
Giętkość w niskiej temperaturze – dolna	EN 1109	°C	≤-36
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - górna	EN 1110	°C	≥120
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - dolna	EN 1110	°C	≥120
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła zrywająca – wzdłuż	EN 12311-1	N/5cm	900 (±10%)
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła zrywająca – w poprzek	EN 12311-1	N/5cm	900 (±10%)
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie – wzdłuż	EN 12311-1	%	45 (±5)
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie – w poprzek	EN 12311-1	%	45 (±5)

CE (06)

Nr identyfikacyjny jednostki cert.: GPB, 1724
EN 13707

Bauder Polska Sp. z. o. o. ul. gen T. Kutrzeby 16 G 61-719 Poznań
T: +48 (0)61 88 57 900 - F: +48 (0)61 82 07 201
www.bauder.pl

Wszystkie dane bazują na aktualnym stanie techniki.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian.W razie potrzeby prosimy zasięgać informacji na temat możliwych aktualizacji.
Wszystkie przedstawione kolory i powierzchnie są przybliżone i niewiążące.
NPD = no performance declared (właściwość użytkowa nie jest określana)- Stan: 0521

Karta produktu
BauderPRO F
Łupek zielono-biały

Właściwość	Metoda badania	Wymiar	Wymóg
Prostoliniowość	EN 1848-1	mm/10m	<20
Wodoszczelność	EN 1928	-	spełnienie wymagań
Reakcja na ogień	EN 13501-1	-	E
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego [a)]	CEN/TS 1187	-	B_{ROOF} (t1), B_{ROOF} (t2), B_{ROOF} (t3)
Wady widoczne	EN 1850-1	-	brak wad widocznych
Wytrzymałość złączy na oddzieranie	EN 12316-1	N/50mm	≥ 150
Wytrzymałość złączy na ścinanie	EN 12317-1	N/50mm	≥ 800
Odporność na uderzenie	EN 12691	mm	≥ 1100
Odporność na obciążenie statyczne	EN 12730	kg	20
Stabilność wymiarów	EN 1107-1	%	0,3
Trwałość	EN 1109	°C	NPD

[a)] w przebadanych układach warstw

Usuwanie odpadów

Odpady bitumiczne mogą być składowane razem z odpadami komunalnymi (Europejski Katalog Odpadów EWC numer 170302 „Wyroby asfaltowe pozbawione smoły“).

Składowanie/Transport

Rolki papy należy składować i transportować pionowo oraz chronić przed promieniowaniem UV, działaniem wilgoci i nadmiernie wysokich temperatur.

Wskazówki

Na wierzchniej warstwie papy znajduje się posypka ze skały naturalnej (łupek, bazalt, piasek ...). Poprzez zastosowanie naturalnego produktu możliwe jest występowanie różnic w kolorach i odcieniach związanych z pochodzeniem surowców, za które producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Dotyczy to w szczególności odchyleń kolorów spowodowanych warunkami pogodowymi i środowiskowymi, a także różnic w kolorach między różnymi partiami produkcyjnymi.

Inne dokumenty

Aktualne dokumenty takie jak broszury, instrukcje montażu itp. znajdą Państwo w internecie pod adresem www.bauder.pl

CE (06)

Nr identyfikacyjny jednostki cert.: GPB, 1724
EN 13707

Bauder Polska Sp. z. o. o. ul. gen T. Kutrzeby 16 G 61-719 Poznań
T: +48 (0)61 88 57 900 - F: +48 (0)61 82 07 201
www.bauder.pl

Wszystkie dane bazują na aktualnym stanie techniki.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian.W razie potrzeby prosimy zasięgać informacji na temat możliwych aktualizacji.
Wszystkie przedstawione kolory i powierzchnie są przybliżone i niewiążące.
NPD = no performance declared (właściwość użytkowa nie jest określana)- Stan: 0521