



ASOCRET-BM

Nr art. 205518

Zaprawa do wypełniania odwiertów i pustek

Właściwości:

ASOCRET-BM jest fabrycznie przygotowaną, suchą zaprawą cementowo-wapienno-trachitową, która po wymieszaniu odznacza się bardzo dobrym płynięciem.

ASOCRET-BM wiąże bezskurczowo i jest wysoce chłonny kapilarnie.

Zastosowanie:

ASOCRET-BM jest stosowany do wypełniania pustek w murach, szczególnie w trakcie wykonywania przepony poziomej w istniejących, bardzo zniszczonych murach. ASOCRET-BM służy także do wypełniania odwiertów po wykonaniu przepony poziomej preparatami AQUAFIN-F lub AQUAFIN-IB2. Wypełnianie może być wykonywane grawitacyjnie lub przez włączanie pod ciśnieniem.

Dane techniczne:

Baza:	zaprawa cementowo-trasowa
Kolor:	szary
Gęstość nasypowa:	0,9 g/cm ³
Zapotrzebowanie na wodę:	33% = 8 litrów/worek 25 kg
Gęstość gotowej zaprawy:	ok. 2 kg/dm ³
Czas obróbki:	1 godzina
Wytrzymałość:	4 N/mm ² po 1 dniu 10 N/mm ² po 7 dniach 15 N/mm ² po 28 dniach
Opakowanie:	worek 25 kg
Magazynowanie:	w suchych warunkach 12 miesięcy, rozpoczęte opakowania dobrze zamykać i zużyć w możliwie krótkim czasie.

Podłoże:

Obrabiane podłoże nie może zawierać gipsu. Odwierty należy starannie odpylić.

Obróbka:

ASOCRET-BM należy mieszać z wodą wodociągową (ok. 8 l/25 kg) w odpowiednim mieszalniku. Mniejsze porcje mogą być przygotowywane przez mieszanie wiertarką z mieszadłem. ASOCRET-BM należy wprowadzać do muru przez odwierty grawitacyjnie lub stosując odpowiednie urządzenie tłoczące. Przy wykonywaniu przepony poziomej metodą odwiertów, wypełnione otwory należy ponownie nawiercić po ok. 16-24 godzinach w celu wprowadzenia płynu iniekcyjnego.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z aktualną kartą charakterystyki.

GISCODE: ZP1