

# BauderTHERMOFOL M 12

## Karta produktu

Typ zastosowania:	<b>Folia dachowa PVC-P do układania luzem, mocowanie mechaniczne</b>		
Powierzchnia	górna:	<b>jasno-szara</b>	
	dolna:	<b>czarna</b>	
Wkładka nośna	rodzaj i gramatura:	<b>tkanina z włókien syntetycznych PES</b>	
Numer artykułu	<b>6312 0000</b>		
Typ zastosowania zgodnie z: DIN V 20000-201	<b>DE/E1 PVC-P-NB-V-PG-1.2</b>		

Właściwość	Metoda badania	Wymiar	Wymóg
Wady widoczne	EN 1850-2	-	brak wad widocznych
Długość	EN 1848-2	m	20 (-0/+5 %)
Szerokość	EN 1848-2	m	1,5 (-0,5/+1%)
Prostoliniowość	EN 1848-2	mm / 20m	< 50
Płaskość powierzchni	EN 1848-2	mm / 20 m	< 10
Ciężar powierzchniowy	EN 1849-2	kg/m <sup>2</sup>	1,4 (-5/+10 %)
Grubość	EN 1849-2	mm	1,2 (-5/+10 %)
Wodoszczelność typu B	EN 1928 Metoda B	kPa/72 h	spełnienie wymagań
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego	ENV 1187	-	spełnienie wymagań
Reakcja na ogień	EN ISO 11925-2	-	klasa E wg EN 13501-1
Wytrzymałość złączy na oddzieranie	EN 12316-2	N / 50 mm	> 200
Wytrzymałość złączy na ścinanie	EN 12317-2	N / 50 mm	> 600, naderwanie poza obszarem zgrzewu
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła rozciągająca	EN 12311-2 A	N / 50 mm	wzdłuż: ≥ 1000 w poprzek: ≥ 1000
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie	EN 12311-2 A	%	wzdłuż: ≥ 19 w poprzek: ≥ 19
Odporność na uderzenie podłoże twarde podłoże miękkie	EN 12691	mm	> 300
		mm	> 600
Odporność na obciążenie statyczne podłoże twarde podłoże miękkie	EN 12730 A	kg	≥ 20
		kg	≥ 20
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem)	EN 12310-2	N	> 180
Stabilność wymiarów	EN 1107-2	%	< 0,3
Giętkość w niskich temperaturach	EN 495-5	°C	- 30
Odporność na promieniowanie UV (> 1000 h)	EN 1297	-	klasa 0
Przenikalność pary wodnej (współczynnik sd)	EN 1931	μ	< 20.000



Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej: 0800  
07  
Numer certyfikacji CPD-22004 EN 13956