Karta produktu
BauderFLEX DNA
Posypka drobnoziarnista w czarnym kolorze

Opis produktu	Elastomerobitumiczna zgrzewalna papa paroizolacyjna z wysokowartościową recepturą bitumu i specjalną kombinowaną wkładką nośną, jak również z dodatkową włókniną szklaną na wierzchniej warstwie dla lepszej integracji z masą kryjącą, w celu umożliwienia pracy także w ekstremalnych temperaturach	
Obszar zastosowania	Wysokowartościowa papa paroizolacyjna w systemach dachów płaskich	
Powierzchnia	górna:	Posypka drobnoziarnista w czarnym kolorze
	dolna:	Folia termotopliwa
Wkładka nośna - rodzaj i gramatura	Kombinacja aluminium i poliestru ze specjalną wkładką i dodatkową włókniną szklaną	
Numer artykułu	1327 0000	

Właściwość	Metoda badania	Wymiar	Wymóg
Długość	EN 1848-1	m	5
Szerokość	EN 1848-1	m	1
Grubość	EN 1849-1	mm	≥ 4
Giętkość w niskiej temperaturze – górna	EN 1109	°C	≤-30
Giętkość w niskiej temperaturze – dolna	EN 1109	°C	≤-30
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - górna	EN 1110	°C	≥110
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - dolna	EN 1110	°C	≥110
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła zrywająca – wzdłuż	EN 12311-1	N/5cm	≥ 650
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: siła zrywająca – w poprzek	EN 12311-1	N/5cm	≥ 500
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie – wzdłuż	EN 12311-1	%	≥ 3
Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: wydłużenie – w poprzek	EN 12311-1	%	≥ 3

CE (11)

Nr identyfikacyjny jednostki cert.: MPA Stuttgart, 0672
EN 13970

Bauder Polska Sp. z. o. o. ul. gen T. Kutrzeby 16 G 61-719 Poznań
T: +48 (0)61 88 57 900 - F: +48 (0)61 82 07 201
www.bauder.pl

Wszystkie dane bazują na aktualnym stanie techniki.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian.W razie potrzeby prosimy zasięgać informacji na temat możliwych aktualizacji.
Wszystkie przedstawione kolory i powierzchnie są przybliżone i niewiążące.
NPD = no performance declared (właściwość użytkowa nie jest określana)- Stan: 0521

Karta produktu
BauderFLEX DNA
Posypka drobnoziarnista w czarnym kolorze

Właściwość	Metoda badania	Wymiar	Wymóg
Prostoliniowość	EN 1848-1	mm/10m	<20
Wodoszczelność	EN 1928	-	spełnienie wymagań
Przenikanie pary wodnej	-	m	≥ 1500
Reakcja na ogień	EN 13501-1	-	E
Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego [a)]	CEN/TS 1187	-	B_{ROOF} (t1), B_{ROOF} (t2)
Wady widoczne	EN 1850-1	-	brak wad widocznych
Wytrzymałość złączy na oddzieranie	EN 12316-1	N/50mm	NPD
Wytrzymałość złączy na ścinanie	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Odporność na uderzenie	EN 12691	mm	≥ 300
Odporność na obciążenie statyczne	EN 12730	kg	NPD
Trwałość	EN 1109	°C	NPD

[a)] w przebadanych układach warstw

Usuwanie odpadów
Odpady bitumiczne mogą być składowane razem z odpadami komunalnymi (Europejski Katalog Odpadów EWC numer 170302 „Wyroby asfaltowe pozbawione smoły“).

Składowanie/Transport
Rolki papy należy składować i transportować pionowo oraz chronić przed promieniowaniem UV, działaniem wilgoci i nadmiernie wysokich temperatur.

Wskazówki
Papa spełnia wymagania krótkoterminowej hydroizolacji tymczasowej. Najpóźniej po 6 miesiącach papa powinna zostać przykryta przez dalszy układ warstw.

Inne dokumenty
Aktualne dokumenty takie jak broszury, instrukcje montażu itp. znajdą Państwo w internecie pod adresem www.bauder.pl

CE (11)

Nr identyfikacyjny jednostki cert.: MPA Stuttgart, 0672
EN 13970

Bauder Polska Sp. z. o. o. ul. gen T. Kutrzeby 16 G 61-719 Poznań
T: +48 (0)61 88 57 900 - F: +48 (0)61 82 07 201
www.bauder.pl

Wszystkie dane bazują na aktualnym stanie techniki.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian.W razie potrzeby prosimy zasięgać informacji na temat możliwych aktualizacji.
Wszystkie przedstawione kolory i powierzchnie są przybliżone i niewiążące.
NPD = no performance declared (właściwość użytkowa nie jest określana)- Stan: 0521